

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

ПРОДУКТ: KLPT125

ГРУППА: ПРОЗРАЧНАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ЭМАЛЬ-КОНВЕКТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозрачная высокогляцевая полиуретановая эмаль-конвектор используется для нанесения на предварительно загрунтованные изделия из МДФ или древесины при помощи пистолета-распылителя, обычного или электростатического. Характеризуется хорошей кроющей способностью, быстрым высыханием, быстрым нанесением, хорошей поверхностной твердостью, легкостью шлифовки и полировки.

Используется для изготовления высокогляцевых мебельных фасадов, предметов мебели и других изделий. Колеруется по каталогам RAL, NCS и др. пигментными пастами серии PPT 02**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KLPT 0125	Плотность (20°C)	0,94 – 0,98	г/см ³	IST 11/01
	Вязкость (воронка Форда 4) (20°C)	Тиксотропный (t ≥ 180")	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	40– 43	%	IST 11/06
CVP0096	Плотность (20°C)	0,94 – 0,98	г/см ³	IST 11/01
	Вязкость (воронка Форда 4) (20°C)	09 – 12	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	28 - 32	%	IST 11/06

Значения описывают характерные качества продукта. Технические спецификации предоставляются по запросу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием хорошо перемешать. Эмаль покрывается на ПУ и ПЭ грунты. К 100 частям полиуретановой эмали KLPT 0125 добавить 50 частей (при нанесении без полировки) антижелтеющего отвердителя CVP0096, а затем разбавить DPV0006 в количестве около 20-30 частей. Количеством разбавителя можно варьировать в зависимости от условий нанесения и окончательного желаемого результата. Если требуется дальнейшая шлифовка и полировка то количество отвердителя должно быть 100 частей. Если требуется лучшая растекаемость материала на больших поверхностях, мы рекомендуем добавить небольшое количество разбавителя DPV0018 (до 5 %), замедляющего реакцию. Разбавление должно осуществляться в момент нанесения. Данный продукт может служить финишным покрытием.

Но в случае дальнейшего нанесения патины, требуется покрыть детали ПУ или акриловым лаком.

НАНЕСЕНИЕ

Период рабочей жизнеспособности смеси	≥ 2 часа (100% отв-ля), ≥ 4 часа (50% отв-ля)
Степень глянца	95 %
Количество слоев	1-2
Сухой остаток смеси	50%
Защита от пыли	15' при 25°C
Штабелирование	через 24 часа при 25°C
Рекомендуемые верхние слои	ПУ и акриловые лаки

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА

Хранить в оригинальном плотно закрытом контейнере в прохладном помещении, не подвергать резким перепадам температуры (+5°C / + 35°C). При правильном хранении срок годности не ограничен.

Стандартные упаковки по 25 кг. По индивидуальному заказу после оценки возможны другие упаковки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Продукт предназначен для использования профессиональными пользователями, см. сертификат безопасности.

INDUSTRIA CHIMICA



SIGMAR VERNICI SRL

33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD) ITALY VIA PALMARINA, 62/1
Tel. +39.0432.756261 - fax +39.0432.756630

ISCRITTA AL R.E.A. DI UDINE AL N. 185885 – RI – CF e PI 01639660305
CAPITALE SOCIALE EURO 105.000 I. V. MEC. ESTERNO N. UD 004482
N. IDENTIF. IVA CEE IT01639660305 SOCIETA' SOG. AD ATTIVITA'
DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C

www.sigmarvernici.com – e-mail: info@sigmarvernici.commailto:info@sigmarvernici.com



Certificato n° B. IT02/0286