

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Код продукта: VOT0059

Наименование: VOT0059 Тиковое масло ТЕАКОЕЛ

Тип продукта: ПРОПИТКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Свойства

Однокомпонентный материал на сольвентной основе, на базе льняного масла и возобновляемого сырья, для экзотических и темных пород дерева. Не содержит сушильных агентов на основе свинца и кобальта. Масло ТЕАКОЕЛ просто в обращении, хорошо проникает в обработанную древесину и обеспечивает гидрофобность поверхности с паропроницаемостью и хорошей структурой пор древесины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VOT0059	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	0,88 - 0,92	г/с3	IST 11/01
	Вязкость Ford 4 (20°C)	22 - 26	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	44 - 52	%	IST 11/06
CVP0209	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	0,88 - 0,92	г/с3	IST 11/01
	Сухой остаток	96 - 100	%	IST 11/06

Приведенные значения указывают типовые свойства продукта, технические характеристики предоставляются по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предварительно шлифовать поверхность абразивом P180, затем P320. Нанести VOT0059 мягкой кистью или хлопчатобумажной тканью. Примерно через 10 минут удалить излишки материала хлопковой тканью или мягким Scotch Brite. Через 8 часов шлифовать абразивом P320 и нанести второй слой.

При нанесении пистолетом использовать давление 2,5-3,5 бар и размер дюзы 1,5-1,8 мм. Процедура аналогична нанесению кистью.

Для улучшения устойчивости к внешним воздействиям можно добавить отвердитель CVP0209 в пропорции 4% по весу. Смесь рекомендуется тщательно перемешать. Процедура нанесения аналогична процедуре без отвердителя.

НАНЕСЕНИЕ

Расход на один слой	20 / 50 г/м ²
От пыли	8 ч при 20°C (при хорошей вентиляции)
Шлифуемость	Через 8 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Штабелирование	Через 24 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)

ХРАНИЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, без резких изменений температуры, при температуре от +4 до + 40°C.

Стандартная упаковка 25 кг. При наличии особых запросов дополнительно проводится оценка работоспособности.

МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт предназначен для профессиональных пользователей, следует учитывать информацию паспорта безопасности.

Мод. 11 - 08 (ред. 1 - 06/2016)

Приведенные сведения относятся к лабораторным испытаниям, в практическом применении они могут значительно отличаться в зависимости от условий применения. В любом случае, пользователь должен проверить пригодность изделия для предполагаемого применения, принимая на себя всю ответственность. Компания Sigma оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - ☒ Fax: +39 0432 756630