

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Код продукта: SOE2020

Наименование: SOE2020 – Грунт-лак SYNTOWOOD G.20

Тип продукта: ГРУНТ-ЛАК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Свойства

Однокомпонентный матовый лак на сольвентной основе, на базе уретановых смол, с сиккативными маслами. Подходит для наружной и внутренней отделки, для нанесения обычным и электростатическим распылением, на древесину и древесные материалы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SOE2020	Параметр	Значение	Единица	Методика
	Плотность (20°C)	0,90 - 0,94	г/с3	IST 11/01
	Вязкость Ford 4 (20°C)	255 - 305	Сек.	IST 11/08
	Сухой остаток	50 - 60	%	IST 11/06

Приведенные значения указывают типовые свойства продукта, технические характеристики предоставляются по запросу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт готов к применению, при необходимости разбавить уайт-спиритом для достижения требуемой вязкости. Разбавление продукта определяется в процессе нанесения в зависимости от параметров нанесения, рекомендуется 10% по весу.

Примерно через 8 часов после нанесения можно шлифовать и наносить второй слой.

НАНЕСЕНИЕ

Расход на один слой	150 - 300 мкм
От пыли	90120 мин. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Сухой на отлип	Через 4 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Шлифуемость	Через 8 ч. при 20°C (при хорошей вентиляции)
Штабелирование	Через 24 ч. (при хорошей вентиляции)
Матовость	17 - 23 единиц блеска

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке, в прохладном месте, без резких изменений температуры, при температуре от -5 до + 40°C.

Стандартная упаковка 25 кг. При наличии особых запросов дополнительно проводится оценка работоспособности.

МЕРЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Данный продукт предназначен для профессиональных пользователей, следует учитывать информацию паспорта безопасности.

Мод. 11 - 08 (ред. 1 - 06/2016)

Приведенные сведения относятся к лабораторным испытаниям, в практическом применении они могут значительно отличаться в зависимости от условий применения. В любом случае, пользователь должен проверить пригодность изделия для предполагаемого применения, принимая на себя всю ответственность. Компания Sigmar оставляет за собой право вносить технические изменения без предварительного уведомления.

Sigmar Vernici s.r.l. - Via Palmarina 62/1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (UD) ITALY - ☎ Phone: +39 0432 756261 - ☒ Fax: +39 0432 756630